



# H.B. Fuller



## Swift®therm CHM 7388

Клей расплав для упаковки, с быстрой скоростью схватывания. Подходит для склейки гофрокоробов и любой картонной упаковки.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

. вязкость по Брукфильду (шпиндель 21/ скорость 20 rpm)	150°C	1950 mPa.s
	160°C	1450 mPa.s
	170°C	1077 mPa.s
	180°C	830 mPa.s
. точка размягчения (Кольцо и шар):	около 110-120°C	
. плотность:	0,95 г/см <sup>3</sup>	
. цвет:	желтоватый	
. основа:	ЭВА	

### ОСОБЕННОСТИ и ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Короткое открытое время (менее 2-6 сек)
- Очень короткое время схватывания (менее 1 сек)
- Возможность использовать на высокоскоростном оборудовании
- Возможность работы со сложными материалами (в том числе и картоном покрытым ПЭ)

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ :

- Рабочая температура: 150 - 175°C.
- Чистка оборудования : Используйте Swift®clean 7100 (Swiftclean 100) для регулярной очистки. Для очистки оборудования в **ХОЛОДНОМ** состоянии - Swift®clean 9400 (Swiftclean 400).

### ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

- Используйте в первую очередь наиболее старые партии продукта
- Держите емкости закрытыми для предотвращения загрязнения клея
- Не смешивайте с другими клеями
- Срок хранения: минимум 18 мес. со дня доставки
- Упаковка по 10 кг

**Our Focus is Clear. Perfecting Adhesives.**

ВАЖНО! Информация, спецификации, процедуры и рекомендации, указанные в данном документе (в дальнейшем «информация»), основаны на нашем опыте, и мы считаем их достоверными. Компания не предоставляет никаких заявлений или гарантий, обеспечивающих точность и полноту информации, исключение потерь и убытков или достижение желаемых результатов благодаря данной информации. Определение пригодности использования товара в определенных целях является исключительной ответственностью покупателя. Испытания следует повторять в случае изменения материалов или условий испытаний. Работники, дистрибьюторы и посредники не имеют полномочий на изменение вышеописанных фактов или предоставление гарантии технических характеристик.

**ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.** Заказывая/получая товар, вы соглашаетесь с **Общими положениями и условиями продажи компании H.B. Fuller**, действующими в вашем регионе. **Требуйте копию в том случае, если Вы не получили текст упомянутых положений и условий.** В тексте данных положений и условий содержатся пункты об отказе от ответственности по соответствующим гарантиям (в том числе, помимо всего прочего, заявление об отказе от гарантии на пригодность материала к использованию в определенных целях), а также об ограничении ответственности. Любые другие положения или условия считаются недействительными. В любом случае **общая совокупная ответственность компании H.B. Fuller** по претензии или претензиям, предъявляемым в отношении контракта за гражданское правонарушение (в том числе неосторожность), нарушение установленных законом обязанностей, введение в заблуждение, объективную ответственность и др., ограничивается заменой соответствующих товаров или возвратом суммы, затраченной на приобретение соответствующего товара. Компания H.B. Fuller не несет ответственности за потерю прибыли, потерю маржи, разрыв контракта, потерю бизнеса, репутации или любой другой косвенный ущерб, возникающий в связи или на основании поставки товара.

Данные положения и условия не исключают и не ограничивают ответственность компании H.B. Fuller за мошенничество и грубую небрежность, а также случаи летального исхода или получения травм, произошедшие по причине небрежности или нарушения обязательных условий.



## H.B. Fuller

H.B. Fuller Europe

[info-europe@hbfuller.com](mailto:info-europe@hbfuller.com)

[Contact us](#)